

PUBLICATION NUMBER : 2003049243
PUBLICATION DATE : 21-02-03


APPLICATION DATE : 07-08-01
APPLICATION NUMBER : 2001238969

APPLICANT : KAWASAKI STEEL CORP;

INVENTOR : SAKATA TAKASHI;

INT.CL. : C22C 38/00 B21B 3/00 C21D 9/46
C22C 38/06 C22C 38/58

TITLE : HIGH TENSILE HOT ROLLED STEEL
SHEET AND HIGH TENSILE PLATED
STEEL SHEET HAVING EXCELLENT
BAKING HARDENABILITY AND
DUCTILITY AND PRODUCTION
METHOD THEREFOR



ABSTRACT : PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a high tensile hot rolled steel sheet and a high tensile plated steel sheet which have further improved baking hardenability and ductility without requiring further refining of crystal grains and the further increase of a solid solution N content and have excellent natural aging resistance as well.

SOLUTION: The steel sheet has a composition containing, by mass, 0.05 to 0.12% C, $\leq 0.5\%$ Si, 1.2 to 3.0% Mn, $\leq 0.05\%$ P, 0.001 to 0.1% Al and 0.005 to 0.02% N, and the balance Fe with inevitable impurities, and has a steel structure containing a low temperature transformed ferritic phase in an area ratio of 10 to 50%, and the balance substantially polygonal ferritic phase. The average crystal grain size of the low temperature transformed ferritic phase and the polygonal ferritic phase is controlled to $\leq 8 \mu\text{m}$.

COPYRIGHT: (C)2003,JPO

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2003-49243

(P2003-49243A)

(43) 公開日 平成15年2月21日 (2003.2.21)

(51) Int.Cl. ⁷	識別記号	F I	テームト [*] (参考)
C 2 2 C 38/00	3 0 1	C 2 2 C 38/00	3 0 1 W 4 K 0 3 7
B 2 1 B 3/00		B 2 1 B 3/00	A
C 2 1 D 9/46		C 2 1 D 9/46	M
C 2 2 C 38/06		C 2 2 C 38/06	
38/58		38/58	
審査請求 未請求 請求項の数 6 O L (全 8 頁)			

(21) 出願番号 特願2001-238969 (P2001-238969)

(22) 出願日 平成13年8月7日 (2001.8.7)

(71) 出願人 000001258

川崎製鉄株式会社

兵庫県神戸市中央区北本町通1丁目1番28号

(72) 発明者 藤生 和正

千葉県千葉市中央区川崎町1番地 川崎製鉄株式会社技術研究所内

(72) 発明者 金子 真次郎

千葉県千葉市中央区川崎町1番地 川崎製鉄株式会社技術研究所内

(74) 代理人 100072051

弁理士 杉村 興作 (外1名)


最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 焼付硬化性および延性に優れた高張力熱延鋼板および高張力めっき鋼板ならびにそれらの製造方法

(57) 【要約】

【課題】 結晶粒を一層の微細化や固溶N量のさらなる増大などの必要なしに、焼付硬化性および延性を一層向上させ、しかも耐常温時効性にも優れた高張力熱延鋼板および高張力めっき鋼板を提供する。

【解決手段】 質量%で、C : 0.05~0.12%、Si : 0.5%以下、Mn : 1.2~3.0%、P : 0.05%以下、Al : 0.001~0.1%およびN : 0.005~0.02%を含有し、残部はFeおよび不可避免の不純物の組成とし、低温変態フェライト相を面積率で10~50%で含み、残部は実質的にポリゴナルフェライト相からなる鋼組織とし、さらに上記の低温変態フェライト相とポリゴナルフェライト相の2相の平均結晶粒径を8μm以下とする。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 質量%で

C: 0.05~0.12%、

Si: 0.5 %以下、

Mn: 1.2 ~3.0 %、

P: 0.05%以下、

Al: 0.001 ~0.1 %および

N: 0.005 ~0.02%

を含有し、残部はFeおよび不可避的不純物の組成になり、低温変態フェライト相が面積率で10~50%で、かつ残部が実質的にポリゴナルフェライト相の鋼組織を有し、しかも上記の低温変態フェライト相とポリゴナルフェライト相の2相の平均結晶粒径が8 μ m 以下であることを特徴とする焼付硬化性および延性に優れた高張力熱延鋼板。

【請求項2】 請求項1において、鋼板が、さらに質量%で

Cr: 1.0 %以下、

Mo: 1.0 %以下および

Ni: 1.0 %以下

のうちから選んだ1種または2種以上を含有する組成になることを特徴とする焼付硬化性および延性に優れた高張力熱延鋼板。

【請求項3】 請求項1または2において、鋼板が、さらに質量%で

Ti: 0.1 %以下および

Nb: 0.1 %以下

のうちから選んだ1種または2種を含有する組成になることを特徴とする焼付硬化性および延性に優れた高張力熱延鋼板。

【請求項4】 請求項1~3のいずれかにおいて、鋼板表面に、めっき層を形成したことを特徴とする焼付硬化性および延性に優れた高張力めっき鋼板。

【請求項5】 質量%で

C: 0.05~0.12%、

Si: 0.5 %以下、

Mn: 1.2 ~3.0 %、

P: 0.05%以下、

Al: 0.001 ~0.1 %および

N: 0.005 ~0.02%

を含有する組成になる鋼素材を、1000~1300℃に加熱し、ついで粗圧延後、仕上圧延出側温度: (Ar₃+10℃)~(Ar₃+100℃)の条件で仕上圧延を終了したのち、0.5秒以内に50℃/s以上の速度で700~600℃の温度域まで冷却し、この温度域に3~15秒間保持したのち、20℃/s以上の速度で冷却し、500~250℃の温度で巻き取ることを特徴とする焼付硬化性および延性に優れた高張力熱延鋼板の製造方法。

【請求項6】 請求項5において、巻取り後、鋼板表面にめっき処理を施すことを特徴とする焼付硬化性および

延性に優れた高張力めっき鋼板の製造方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、自動車の構造部材や足周り部材等の用途に供して好適な高張力熱延鋼板および高張力めっき鋼板ならびにそれらの製造方法に関し、特に焼付硬化性および延性の有利な向上を図ろうとするものである。なお、本発明でいう焼付硬化性の向上とは、加工—焼付塗装後の降伏強さだけでなく、引張り強さの向上をも意味する。また、延性の向上とは、同一強度レベルで見た時の伸びの向上、すなわちいわゆる強度—延性バランス(TS×El)の向上を意味する。

【0002】

【従来の技術】特開平4-74824号公報には、Nを多量に含有した鋼を、熱間圧延したのち、350℃以下まで急冷して巻き取ることからなる焼付硬化型高張力熱延鋼板の製造方法が提案されている。しかしながら、上記の技術で製造された熱延鋼板は、フェライトとマルテンサイトを主体とする複合組織を有し、N添加により焼付硬化性を付与する技術であり、加工—塗装焼付処理後の引張り強さは増加するものの、耐常温時効性への配慮がないため、耐常温時効性が劣化するという問題を残していた。

【0003】また、特開2000-297350号公報には、結晶粒の微細化および固溶Nの量、存在形態を制御することによって、焼付硬化性と耐常温時効性を改善した熱延鋼板が提案されている。しかしながら、この技術を用いて焼付硬化性のさらなる向上を図ろうとすると、結晶粒を一層微細化するか、固溶N量をさらに増大させる必要があるが、結晶粒をさらに微細化することは現実的ではなく、また固溶Nを増加させることは常温時効性による延性の劣化を招くことから、この技術による改善には限界があった。

【0004】

【発明が解決しようとする課題】本発明は、上記した特開2000-297350号公報に開示の技術の改良に係わり、結晶粒を一層の微細化や固溶N量のさらなる増大などの必要なしに、焼付硬化性および延性を一層向上させ、しかも耐常温時効性にも優れた高張力熱延鋼板および高張力めっき鋼板を、それらの有利な製造方法と共に提案することを目的とする。

【0005】

【課題を解決するための手段】さて、発明者らは、上記の目的を達成すべく鋭意研究を行った結果、鋼の成分組成を所定の範囲に調整した上で、鋼板の製造工程を厳密に管理し、熱延鋼板の組織を適正な組成に制御することによって、耐常温時効性の劣化なしに、焼付硬化性および延性の著しい向上が達成されることの知見を得た。本発明は、上記の知見に立脚するものである。

【0006】すなわち、本発明の要旨構成は次のとおりである。

1. 質量%でC: 0.05~0.12%、Si: 0.5 %以下、Mn: 1.2 ~3.0 %、P: 0.05%以下、Al: 0.001 ~0.1 %およびN: 0.005 ~0.02%を含有し、残部はFeおよび不可避免的不純物の組成になり、低温変態フェライト相が面積率で10~50%で、かつ残部が主にポリゴナルフェライト相の鋼組織を有し、しかも上記の低温変態フェライト相とポリゴナルフェライト相の2相の平均結晶粒径が8 μ m以下であることを特徴とする焼付硬化性および延性に優れた高張力熱延鋼板。

【0007】2. 上記1において、鋼板が、さらに質量%でCr: 1.0 %以下、Mo: 1.0 %以下およびNi: 1.0 %以下のうちから選んだ1種または2種以上を含有する組成になることを特徴とする焼付硬化性および延性に優れた高張力熱延鋼板。

【0008】3. 上記1または2において、鋼板が、さらに質量%でTi: 0.1 %以下およびNb: 0.1 %以下のうちから選んだ1種または2種を含有する組成になることを特徴とする焼付硬化性および延性に優れた高張力熱延鋼板。

【0009】4. 上記1~3のいずれかにおいて、鋼板表面に、めっき層を形成したことを特徴とする焼付硬化性および延性に優れた高張力めっき鋼板。

【0010】5. 質量%でC: 0.05~0.12%、Si: 0.5 %以下、Mn: 1.2 ~3.0 %、P: 0.05%以下、Al: 0.001 ~0.1 %およびN: 0.005 ~0.02%を含有する組成になる鋼素材を、1000~1300℃に加熱し、ついで粗圧延後、仕上圧延出側温度: ($Ar_3 + 10^\circ C$) ~ ($Ar_3 + 100^\circ C$) の条件で仕上圧延を終了したのち、0.5 秒以内に50℃/s以上の速度で700~600℃の温度域まで冷却し、この温度域に3~15秒間保持したのち、20℃/s以上の速度で冷却し、500~250℃の温度で巻き取ることを特徴とする焼付硬化性および延性に優れた高張力熱延鋼板の製造方法。なお、この製造方法に用いる鋼素材としては、上記したC: 0.05~0.12%、Si: 0.5 %以下、Mn: 1.2 ~3.0 %、P: 0.05%以下、Al: 0.001 ~0.1 %およびN: 0.005 ~0.02%を含有し、残部はFeおよび不可避免的不純物の組成になるものであっても、鋼中にさらに、Cr: 1.0 %以下、Mo: 1.0 %以下およびNi: 1.0 %以下のうちから選んだ1種または2種以上を含有し、残部はFeおよび不可避免的不純物の組成になるもの、またさらに鋼中に、Ti: 0.1 %以下およびNb: 0.1 %以下のうちから選んだ1種または2種を含有し、残部はFeおよび不可避免的不純物の組成になるものであっても良い。

【0011】6. 上記5において、巻取り後、鋼板表面にめっき処理を施すことを特徴とする焼付硬化性および延性に優れた高張力めっき鋼板の製造方法。

【0012】

【発明の実施の形態】以下、本発明を具体的に説明する。また、本発明において、鋼板の成分組成を上記の範囲に限定した理由について説明する。なお、成分に関す

る「%」表示は特に断らない限り質量% (mass%) を意味するものとする。

C: 0.05~0.12%

Cは、鋼の強度を増加させるだけでなく、結晶粒の粗大化を抑制するためにも有用な元素であるが、含有量が0.05%に満たないとその添加効果に乏しく、一方0.12%を超えると溶接性が劣化するので、C量は0.05~0.12%の範囲に限定した。

【0013】Si: 0.5 %以下

Siは、固溶強化により鋼の強度を増加させる元素であり、必要な強度に応じて適宜含有量を調整する。しかしながら、含有量が0.5%を超えると加工性を劣化させるだけでなく、低温変態フェライトの生成を阻害するので、Si量は0.5%以下に限定した。

【0014】Mn: 1.2 ~3.0 %

Mnは、固溶強化元素であり、高強度鋼板を得るための基本的構成元素である。また、低温変態フェライトの生成にも有効に寄与する。しかしながら、含有量が1.2 %に満たないとその添加効果に乏しく、一方3.0%を超えると加工性が劣化するだけでなく、溶接性にも悪影響を与えるので、Mn量は1.2~3.0 %の範囲に限定した。

【0015】P: 0.05%以下

Pは、鋼の強度を増加させる元素であり、必要に応じて適宜含有量を調整する。しかしながら、含有量が0.05%を超えると溶接性が劣化し、またPが粒界に偏析して粒界割れを発生するおそれが生じ、さらには低温変態フェライトの生成をも阻害するので、P量は0.05%以下に限定した。

【0016】Al: 0.001 ~0.1 %

Alは、脱酸剤として有用な元素であり、鋼の脱酸のためには少なくとも0.001%の含有を必要とするが0.1%を超えると表面性状が劣化するだけでなく、所定量の固溶Nの確保が難しくなるので、Alは0.001~0.1 %の範囲で含有させるものとした。

【0017】N: 0.005 ~0.02%

Nは、本発明において特に重要な元素であり、鋼中に固溶して加工・塗装焼付処理後の降伏強さおよび引張強さを増加させるのに有効に作用する。この目的のためには、0.005 %以上のNの含有を必要とするが、0.02%を超えると内部欠陥の発生率が高くなるだけでなく、連続 casting時にスラブ割れなどが多発するようになる。そこで、N量は0.005~0.02%の範囲に限定した。より好ましくは0.007~0.02%の範囲である。

【0018】以上、必須成分について説明したが、本発明では、その他にも以下に述べる元素を適宜含有させることができる。

Cr: 1.0 %以下、Mo: 1.0 %以下およびNi: 1.0 %以下のうちから選んだ1種または2種以上

Cr, MoおよびNiはいずれも、固溶強化により鋼の強度上昇に有効に寄与するだけでなく、オーステナイトを安定

化する作用により、熱間圧延において低温変態フェライト相を形成し易くする効果がある。この効果を得るためには、Cr, Mo, Niの含有量はそれぞれ0.1%以上とすることが好ましい。しかしながら、いずれも含有量が1.0%を超えるとかえって低温変態フェライト相の生成を阻害するので、それぞれ1.0%以下で含有させるものとした。

【0019】Ti:0.1%以下およびNb:0.1%以下のうちから選んだ1種または2種
TiおよびNbはそれぞれ、炭化物、窒化物を形成することによって、強度および靱性の向上に有効に寄与する。この効果を得るためには、Ti, Nbの含有量はそれぞれ0.01%以上とすることが好ましい。しかしながら、いずれも含有量が0.1%を超えると固溶Nを窒化物として固定してしまい、却って焼付硬化性を低下させるので、それぞれ0.1%以下で含有させるものとした。以上、必須成分および選択成分について説明したが、上記した成分以外の残部は、Feおよび不可避的不純物である。

【0020】また、本発明では、成分組成範囲を上記の範囲に調整するだけでは不十分で、その組織および粒径も併せて規定する必要がある。

低温変態フェライト相の面積率 $V(\alpha_B)$:10~50%
ここでいう低温変態フェライト α_B は、通常の意味のフェライト(ポリゴナルフェライト: α_P)とは区別され、低温域(概ね500℃以下)において生成するフェライトで、ベイニティックフェライトあるいは上部ベイナイトのことを意味する。この組織は、本発明において特に重要で、高い焼付硬化性を担うものである。焼付硬化は、鋼中の侵入型固溶元素(C, N)が鋼中の転位を固着し、転位の運動に対する抵抗力が高くなることにより強度が高くなる現象である。低温変態フェライト組織内では、元々転位密度が高くなっているためにその効果が促進され、固着された転位が塑性変形時の転位の運動の抵抗として働くために、極めて高い焼付硬化性を示すようになる。そして、この組織により、焼付け硬化の向上を効果的に生ぜしめるためには、面積率 $V(\alpha_B)$ で少なくとも10%の低温変態フェライトを必要とする。しかしながら、50%を超えると相対的にポリゴナルフェライトの量が低減して延性が劣化するので、本発明では低温変態フェライト相の量は面積率 $V(\alpha_B)$ で10~50%の範囲に限定した。

【0021】低温変態フェライト相以外は、実質的にポリゴナルフェライト相からなる。このように、低温変態フェライト以外をポリゴナルフェライトとすることにより、延性の著しい向上を図ることができる。なお、上記した低温変態フェライト相、ポリゴナルフェライト相以外の相としては、マルテンサイト相やパーライト相が生成する場合があるが、これらの相があまりに多くなると所期した効果を得ることが難しくなるので、これらの相は面積率で10%以下に抑制することが好ましい。すなわ

ち、上記した低温変態フェライト相とポリゴナルフェライト相の2相の面積率の合計を90%以上とすることが好ましい。

【0022】低温変態フェライト相とポリゴナルフェライト相の2相の平均結晶粒径が8 μm 以下

ここでいう平均結晶粒径とは、低温変態フェライト相(α_B)とポリゴナルフェライト相(α_P)の2相の平均結晶粒径のことであり、この平均結晶粒径を8 μm 以下に制限することが重要である。図1に、後述する表1中の鋼種Aについて、平均結晶粒径が8 μm 以下のものと10~15 μm のものについて、低温変態フェライト相の面積率と製品板の焼付け硬化量(ΔTS)との関係について調べた結果を示すが、同図に示したとおり、平均結晶粒径が8 μm を超える10~15 μm の場合には、さほどの引張強さの上昇は望めない。なお、結晶粒を微細にすることによって固溶Nの存在位置としての粒界面積が増大するが、粒界中に存在する固溶Nは室温においては安定で拡散できないため、常温時効性の劣化が抑制される。この点、平均結晶粒径が8 μm を超えるとこの効果は著しく減少する。

【0023】上記のような構成にすることにより、高い焼付硬化性が得られる理由については、以下のように考えられる。焼付硬化は、予加工されたときに生じる可動転位と固溶Nとの相互作用により、可動転位が固溶Nによって固着されるために生じるものであるが、その際、結晶粒が微細化され、結晶粒界が増加すると、同一歪み量だけ加工されても、可動転位は高密度に分布するようになる。また、低温変態フェライト組織は予加工を加える前からあらかじめ多量の可動転位を含んでおり、予加工後の転位密度も高密度になるため、高い焼付硬化性を呈するようになるものと考えられる。

【0024】次に、本発明の製造条件を前記のように限定した理由について説明する。

スラブ加熱温度:1000~1300℃

熱延板で所望の固溶Nを確保するためには、加熱時に窒化物を溶解させておく必要がある。しかしながら、加熱温度が1000℃に満たないと熱延板中に固溶状態で所望量のNを残存させるのが難しく、一方1300℃を超えると加熱時のオーステナイト粒が粗大化し、平均結晶粒径を8 μm 以下にすることが困難となる。従って、スラブ加熱温度は1000~1300℃の範囲に限定した。より好ましくは、1100~1250℃の範囲である。なお、加熱後のスラブをシートバーとする粗圧延は、常法に従って行えば良い。

【0025】仕上圧延出側温度:($\text{Ar}_3+10^\circ\text{C}$)~($\text{Ar}_3+100^\circ\text{C}$)

仕上圧延では、鋼板の組織を均一かつ微細に整えるために、仕上圧延出側温度(FDTと記す)を($\text{Ar}_3+10^\circ\text{C}$)~($\text{Ar}_3+100^\circ\text{C}$)の範囲に制御する必要がある。というのは、FDTが($\text{Ar}_3+10^\circ\text{C}$)を下回ると仕上圧延温度

が低くなりすぎて組織が不均一となり、一部に加工組織が残留したりして、プレス成形時に種々の不具合を発生する危険性が高まり、一方 FDT が ($\text{Ar}_3 + 100^\circ\text{C}$) を超えると結晶粒の微細化が困難になる。

【0026】圧延後の冷却：仕上圧延終了後、0.5 秒以内に $50^\circ\text{C}/\text{s}$ 以上の速度で $700\sim 600^\circ\text{C}$ の温度域まで冷却し、この温度域に $3\sim 15$ 秒間保持したのち、 $20^\circ\text{C}/\text{s}$ 以上の速度で巻取り温度まで冷却する

仕上圧延を行ったのち、0.5 秒以内に冷却を開始しないと、結晶粒が粗大になるだけでなく、N が析出して固溶 N の確保が困難となるので、冷却開始時間は仕上圧延終了後 0.5 秒以内とした。またその時の、冷却速度が $50^\circ\text{C}/\text{s}$ 未満では、冷却中に結晶粒が成長し微細化が困難になると共に、N が析出し固溶 N の確保が難しくなるので、冷却速度は $50^\circ\text{C}/\text{s}$ 以上の強冷却とした。そして、 $700\sim 600^\circ\text{C}$ の温度域まで冷却するが、この理由は、この温度域で特にポリゴナルフェライト変態が促進され、著しい延性の向上が期待できるからである。しかしながら、この温度域での保持時間が 3 秒未満ではポリゴナルフェライトの生成量が不足してその効果が望めず、一方 15 秒を超えるとフェライト粒が粗大化するだけでなく、ポリゴナルフェライトの量が多くなりすぎて、その後に十分な量の低温変態フェライトを確保することが難しくなり、所期したほどの焼付硬化量が得られなくなるので、 $700\sim 600^\circ\text{C}$ の温度域での保持時間は $3\sim 15$ 秒の範囲に限定した。

【0027】なお、この温度域での保持処理は、一定温度に維持するいわゆる保定処理でも、また $20^\circ\text{C}/\text{s}$ 未満程度の速度で冷却するいわゆる徐冷処理でも、いずれでもよい。さらに、その後、巻取り温度までの冷却速度を $20^\circ\text{C}/\text{s}$ 以上としたのは、冷却速度が $20^\circ\text{C}/\text{s}$ に満たないと、さらなるポリゴナルフェライトの成長により、所定の低温変態フェライト相分率の確保が困難になるからである。

【0028】巻取り温度： $500\sim 250^\circ\text{C}$

上記の制御冷却後、 $500\sim 250^\circ\text{C}$ の温度範囲で巻き取る。というのは、巻取り温度が 500°C より高い場合には、所定量の低温変態フェライト相を得るのが難しくなるだけでなく、結晶粒径の微細化が達成されず、一方巻取り温度が 250°C より低い場合には、マルテンサイトなどのより低温の変態相が支配的となり、やはり所望の低温変態フェライト相を得るのが困難になるからである。

【0029】図 2 に、上記した本発明に従う、冷却曲線を示す。同図に示したとおり、本発明では、ポリゴナルフェライト相のノーズの近傍まで急冷したのち、ポリゴ

ナルフェライト相の誠意瀬度域に一定時間保持して、所定量のポリゴナルフェライト相を生成させたのち、低温変態フェライト相の生成温度域まで冷却し、この温度域で巻き取ることによって所定量の低温変態フェライト相を生成させるのである。

【0030】上記のようにして得られた熱延鋼板は、各種めっき用原板として好適であるので、必要に応じて各種のめっき処理を施すことができる。ここに、めっきの種類としては、電気亜鉛めっき、溶融亜鉛めっき、電気錫めっき、電気クロムめっきおよび電気ニッケルめっき等が挙げられるが、本発明ではいずれのめっき処理も有利に適用することができる。

【0031】

【実施例】表 1 に示す成分組成になる溶鋼を、転炉で溶製し、連続鋳造によりスラブとしたのち、表 2 に示す条件で熱間圧延を施して、板厚： 2.0 mm の熱延鋼板とした。なお、一部については溶融亜鉛めっき処理を施した。得られた熱延鋼板およびめっき鋼板について、組織試験、引張試験、焼付硬化性試験および常温時効性試験を行った。

【0032】なお、鋼組織は、熱延鋼板の圧延方向と直角な方向の断面のナイトールによる腐食現出組織の拡大像によって調査した。引張試験は、熱延鋼板の圧延方向と直角の方向から JIS 5 号引張試験片を採取し、歪速度： $10^{-3}/\text{s}$ の条件で実施した。焼付硬化性試験は、引張試験と同じく、熱延鋼板の圧延方向と直角な方向から JIS 5 号引張試験片を採取し、予歪付与後時効処理を施し、歪速度： $10^{-3}/\text{s}$ の条件で実施した。なお、焼付処理条件は、予歪量： 5% 、時効処理条件： $170^\circ\text{C}\times 20$ 分とした。そして、焼付け硬化量 BH および引張り強さの増加代 ΔTS はそれぞれ、次式

$\text{BH} = (\text{時効後の降伏応力}) - (\text{時効処理前の予変形応力})$

$\Delta\text{TS} = (\text{時効後の引張強さ}) - (\text{熱延ままの引張強さ})$

によって求めた。常温時効性試験は、 50°C 、 400 h の時効処理を施したのち、圧延方向と直角の方向から JIS 5 号引張試験片を採取し、歪速度： $10^{-3}/\text{s}$ で引張試験を実施し、伸び EI_0 を測定し、時効処理前の伸び EI との差、 $\Delta\text{EI} = \text{EI} - \text{EI}_0$ で評価した。なお、得られた ΔEI が 2.0% 以下であれば、常温時効性は問題ないといえる。得られた結果を表 3 に示す。

【0033】

【表 1】

鋼種	成 分 組 成 (mass%)								Ar ₃ (℃)
	C	Si	Mn	P	S	Al	N	そ の 他	
A	0.08	0.49	2.05	0.012	0.002	0.010	0.0140	—	829
B	0.06	0.12	1.22	0.026	0.003	0.017	0.0072	—	861
C	0.05	0.01	2.41	0.011	0.003	0.012	0.0149	—	813
D	0.11	0.01	1.85	0.030	0.003	0.016	0.0160	—	838
E	0.07	0.22	1.40	0.010	0.003	0.015	<u>0.0016</u>	—	822
F	0.05	0.31	1.20	0.014	0.002	0.018	0.0145	Cr: 0.2, Mo: 0.1, Ni: 0.1	805
G	0.07	0.15	1.40	0.013	0.002	0.015	0.0189	Ti: 0.01, Nb: 0.02	831
H	0.07	0.41	1.35	0.012	0.001	0.015	0.0136	Cr: 0.15, Nb: 0.02	818

【0034】

【表2】

No.	鋼種	熱 延 条 件								溶融亜鉛 めっき処理 の有無
		加熱温度 (℃)	仕上げ 温度 (℃)	強冷却開始 までの時間 (s)	強冷却 速度 (℃/s)	保持 開始温度 (℃)	保持時間 (s)	その後の 冷却速度 (℃/s)	巻取り 温度 (℃)	
1	A	1200	870	0.3	110	650	8	50	450	なし
2	"	1200	870	0.2	110	<u>570</u>	6	55	450	なし
3	"	1200	870	0.2	110	650	<u>18</u>	50	450	なし
4	B	1200	890	0.2	80	680	4	35	480	なし
5	"	1200	890	0.2	80	680	4	<u>5</u>	480	なし
6	C	1200	870	0.3	90	620	11	45	480	なし
7	"	1200	870	0.3	90	620	11	45	<u>150</u>	なし
8	D	1200	890	0.4	70	640	10	60	450	なし
9	"	1200	890	0.4	70	640	<u>1</u>	70	480	なし
10	<u>E</u>	1200	870	0.3	90	640	8	60	400	なし
11	F	1200	850	0.3	60	680	6	50	480	有り
12	G	1200	870	0.3	130	620	12	35	350	なし
13	H	1200	870	0.4	100	650	8	65	400	なし

【0035】

【表3】

No.	鋼種	鋼板組織				引張特性				焼付硬化性		常温時効性	備考
		組織	割合フェライト相率 $V(\alpha_F)$ (%)	低温変態フェライト面積率 $V(\alpha_F)$ (%)	平均結晶粒径 (μm)	降伏応力 Y_S (MPa)	引張強さ T_S (MPa)	伸び E_l (%)	$T_S \times E_l$ (MPa \times %)	BH (MPa)	ΔT_S (MPa)		
1	A	$\alpha_F + \alpha_B$	76	24	6.9	448	592	30.4	17997	123	99	1.0	発明例
2	"	$\alpha_F + \alpha_B$	24	76	7.1	464	595	23.0	13685	126	106	1.3	比較例
3	"	$\alpha_F + P$	88	0	11.4	421	548	31.1	17043	86	54	2.5	"
4	B	$\alpha_F + \alpha_B$	77	23	6.4	361	478	34.9	16682	128	90	1.2	発明例
5	"	$\alpha_F + P$	93	0	13.8	312	441	38.2	16846	77	32	0.3	比較例
6	C	$\alpha_F + \alpha_B$	87	13	6.8	442	602	30.6	18421	122	95	0.8	発明例
7	"	$\alpha_F + M$	78	0	6.0	365	636	32.6	20734	80	58	0.5	比較例
8	D	$\alpha_F + \alpha_B$	72	28	7.8	436	557	33.4	18604	123	96	1.1	発明例
9	"	$\alpha_F + \alpha_B$	5	95	5.3	548	646	22.3	14406	121	102	1.3	比較例
10	E	$\alpha_F + \alpha_B$	75	25	6.9	445	562	30.5	17141	12	2	0.2	"
11	F	$\alpha_F + \alpha_B$	68	32	5.4	423	611	28.8	17597	111	97	0.9	発明例
12	G	$\alpha_F + \alpha_B$	55	45	4.5	546	635	26.8	17018	129	98	1.3	"
13	H	$\alpha_F + \alpha_B$	85	15	7.2	445	620	27.8	17236	115	93	1.1	"

α_F : ポリゴンフェライト、 α_B : 低温変態フェライト、P: パーライト、M: マルテンサイト

BH = (時効後の降伏応力) - (時効処理前の降伏応力)

Δ TS = (時効後の引張強さ) - (熱延ままの引張強さ)

Δ El = (熱延ままの伸び) - (時効後の伸び)

【0036】表3から明らかなように、本発明に従い、所定の成分調整をした上で、鋼組織を低温変態フェライト相が面積率で10～50%含有する組織とすることにより、強度-延性バランスが16000 MPa・%以上と、同一強度レベルで見た時の延性に優れ、またBH 100 MPa以上、 Δ TS 90 MPa以上、 Δ El 1.5%以下と、焼付硬化性および耐常温時効性に優れた高張力熱延鋼板および高張力めっき鋼板を得ることができた。

【0037】


【発明の効果】かくして、本発明によれば、自動車の内板部品に使用して好適な、焼付硬化性および延性に優れ、また耐常温時効性も良好な高張力熱延鋼板および高張力めっき鋼板を安定して得ることができる。

【図面の簡単な説明】


【図1】製品板の焼付け硬化量(Δ TS)に及ぼす低温変態フェライト相の影響を、鋼板の平均結晶粒径をパラメータとして示した図である。

【図2】本発明に従う冷却曲線を示した図である。

【図1】



【図2】



フロントページの続き

- (72)発明者 松岡 才二
千葉県千葉市中央区川崎町1番地 川崎製
鉄株式会社技術研究所内
- (72)発明者 坂田 敬
千葉県千葉市中央区川崎町1番地 川崎製
鉄株式会社技術研究所内

Fターム(参考) 4K037 EA01 EA05 EA06 EA11 EA15
EA16 EA17 EA18 EA19 EA20
EA23 EA27 EA31 EB05 EB11
FA02 FA03 FC04 FD04 FE06
FF01 HA01